



**DESTINATION :** Sels de métaux en solution pour la siccation des peintures et vernis gras.

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** Améliore le séchage et la dureté des peintures ou vernis glycérophthaliques sous-siccatisés ou anciens  
Accélère le séchage de l'huile de lin  
Ne contient pas de plomb  
Peut-être utilisé dans les produits mats, satinés, et brillants quelles que soient les teintes.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Aspect	Liquide
Densité à 20°C	0,90 +/- 0,02
Extrait sec en poids	32 +/- 2 %
Solvant	White spirit
Conservation	12 mois en emballage d'origine fermé

**CONDITIONNEMENTS :** 1L - 5L

**CONSEILS D'UTILISATION :** Dose maximale pour les peintures et vernis à 30% d'huile : 2% en poids pour les produits à ressiccater.  
De 2 à 5% dans le mélange huile de lin/solvant (essence de térébenthine).

**HYGIENE ET SECURITE :** Produit soumis à étiquetage réglementaire  
Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.  
S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

