



RUSTOL-PRIMER AP.60

PRIMAIRE ET FINITION ANTIROUILLE MATE TOUS SUPPORTS

Description du produit	RUSTOL-PRIMER AP.60 est à la fois un primaire et une finition mate tous supports à base de RUSTOL-OWATROL®* qui stoppe et stabilise la rouille durablement. Il s'applique sur différents supports : métal, bois, PVC...
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Assure une protection antirouille renforcée et décorative.• S'applique directement sur la rouille et sur métaux peu oxydés.• Protection UV renforcée. Film souple non cassant.• Résiste aux températures jusqu'à +175°C.• En tant que primaire, peut être recouvert par des peintures à liant gras/glycérophtaliques/alkydes-uréthanes, alkydes monocomposant.• Prêt à l'emploi.• Le coloris blanc peut être teinté avec un colorant universel (nous consulter).
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Tous supports :<ul style="list-style-type: none">- Bois, PVC, carrelage, fibrociment...- Métaux ferreux et non ferreux : galva, alu, zinc...• Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses...• Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries...
Caractéristiques techniques	<p>Finition : Mate/satinée. Liant : Résines alkydes. Solvant : Solvant. Densité (à + 20°C) : 1,200 ± 0,05. Viscosité : Peinture semi-fluide. Extrait sec : 66 % ± 5. Point d'éclair : > 60°C. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnements : 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 20 l. Teintes : Existe en 4 teintes miscibles entre elles.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: white; display: inline-block;"></div> Blanc</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; display: inline-block;"></div> Gris</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: black; display: inline-block;"></div> Noir</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #800000; display: inline-block;"></div> Brun/rouge</div>

Conseils de bonne application

- Bien remuer avant et pendant la mise en œuvre pour maintenir les pigments en suspension.
- Ne pas diluer.
- En cas d'application au pistolet et suivant le type de buse utilisé, additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 pour l'amener à la viscosité souhaitée.
- Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer sur un support très chaud.
- Lors d'une application sur bois, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18% selon DTU en vigueur.

Application

S'applique en une couche en tant que primaire. En finition une à deux couches. Bien laisser sécher entre les couches.

Surfaces neuves : appliquer directement 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces peu oxydées : brossage métallique léger suivi de 1 à 2 couches de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces fortement oxydées : procéder comme ci-dessus mais additionner de 5 à 20 % de RUSTOL-OWATROL®* au RUSTOL-PRIMER AP.60 en première couche.

Surfaces anciennement peintes et oxydées : il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®* pur avant la première couche de RUSTOL-PRIMER AP.60.

Surfaces métalliques non ferreuses : bloque toutes les corrosions (zinc, alu, cuivre...).

Sur zinc et acier galvanisé ne nécessite pas de dérochage. Application voir «Surfaces neuves».

Surfaces en bois : nous consulter selon essence et état du support.

Rendement

- 16 m²/l par couche.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.

Nettoyage du matériel d'application

White-Spirit.

Conditions de stockage

Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant



09/14 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Jacques PALUT

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

RUSTOL-PRIMER AP.60 est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

adfields