

# RALBRIL SP

## PEINTURE LAQUE DE FINITION ANTIROUILLE

### AVANTAGES

A base de résine Alkyde et d'agents spécifiques inhibiteurs de corrosion. Aspect : **haut brillant tendu. Travaux soignés.**  
Séchage rapide. **Garanti sans plomb. 188 teintes disponibles** selon nuancier RAL.

### UTILISATIONS

Machines-outils, industries, Travaux publics, collectivités, bâtiment, matériels agricoles. **Sur Ferrailles et bois.**

### MODE D'EMPLOI

**RALBRIL SP** s'applique sur supports sains, secs et propres. Dans certains cas, broser et phosphater la surface à traiter avec **DR 98**. Bien homogénéiser **RALBRIL SP** dans son emballage d'origine. Matériel d'application : à la brosse, au rouleau, au pistolet pneumatique (Airmix®, Airless®). Appliquer **chaque couche avec 10 à 20% de DILUPEINT ou DILUNET, selon la viscosité du produit et la température ambiante.** Nombre de couches conseillées : **2** couches en ambiance rurale, 3 couches en industrielle.

### CARACTERISTIQUES

Classification AFNOR :	Famille 1 – classe 4a
Nature :	Finition Alkyde monocomposante
Solvants :	Aromatiques
Masse volumique :	1,45 g/cm <sup>3</sup>
Aspect de finition :	Brillant
Consistance de livraison :	80" ±10 (coupe AFNOR n°6)
Extrait sec en poids :	70 % ± 2 %
Extrait sec en volume :	53 % ± 2 %
Conservation :	12 mois en emballage d'origine non entamé
Point éclair :	40 °C
Rendement théorique pour un film sec de 50 µ :	120 g/m <sup>2</sup>
Mention d'avertissement :	<b>ATTENTION</b>
Classements CLP :	SGH02      SGH07

Fabriqué  
  
en France



### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.  
**Dans tous les cas, la température du support sera supérieure de 3°C au point de rosée.**  
Appliquer **RALBRIL SP** dans un local bien ventilé.  
Travailler loin d'une flamme. Ne pas jeter à l'égout.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.  
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :  
**DR 98 ♦ DILUNET ♦ DILUPEINT**

# RALBRIL SP

(Suite)

**NUANCIER = 188 TEINTES RAL**

1000	1033	3012	5001	6001	6026	7022	8002	9011
1001	1034	3013	5002	6002	6027	7023	8003	9016
1002	1037	3014	5003	6003	6028	7024	8004	9017
1003		3015	5004	6004	6029	7026	8007	9018
1004	2000	3016	5005	6005	6032	7030	8008	
1005	2001	3017	5007	6006	6033	7031	8011	
1006	2002	3018	5008	6007	6034	7032	8012	
1007	2003	3020	5009	6008		7033	8014	
1011	2004	3022	5010	6009	7000	7034	8015	
1012	2008	3027	5011	6010	7001	7035	8016	
1013	2009	3031	5012	6011	7002	7036	8017	
1014	2010		5013	6012	7003	7037	8019	
1015	2011	4001	5014	6013	7004	7038	8022	
1016	2012	4002	5015	6014	7005	7039	8023	
1017		4003	5017	6015	7006	7040	8024	
1018	3000	4004	5018	6016	7008	7042	8025	
1019	3001	4005	5019	6017	7009	7043	8028	
1020	3002	4006	5020	6018	7010	7044		
1021	3003	4007	5021	6019	7011	7045	9001	
1023	3004	4008	5022	6020	7012	7046	9002	
1024	3005	4009	5023	6021	7013	7047	9003	
1027	3007	4010	5024	6022	7015		9004	
1028	3009			6024	7016	8000	9005	
1032	3011	5000	6000	6025	7021	8001	9010	

	Famille teintes 1			131	69,68%
	Famille teintes 2			57	30,32%