

## Plastiflam® 1017 / 200

Film souple de PVC ignifugé

### DESCRIPTION

Plastiflam® 1017 / 200 est un film souple de PVC ignifugé dans la masse, grainé une face, adapté aux différentes protections et décorations.

Couleurs: translucide rose ou translucide incolore.

### EMPLOI

Plastiflam® 1017 / 200 s'utilise en intérieur. Il est principalement utilisé dans l'industrie nucléaire en protection de sol.

Stocker à température ambiante pendant 24h minimum avant utilisation (env. 23°C)

Peut être découpé et / ou agrafé.

Peut être assemblé par soudure à chaud ou par haute fréquence.

Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 200 µm

masse surfacique : env. 270 g/m<sup>2</sup>

laize : 200 cm

conditionnement : rouleaux de 60 ml (soit 120 m<sup>2</sup>)

résistance à la rupture (traction): ≥ 10 MPa (NF EN ISO 527-3)

allongement avant rupture (longitudinal) : ≥ 95% (NF EN ISO 527-3)

allongement avant rupture (transversal) : ≥ 110% (NF EN ISO 527-3)

qualité soudure ouverte : 80% (NF T 54-197)

tenue au froid : 0°C (NF T 54-110)

### RÉACTION AU FEU

Classé M1 selon la norme NF P92-503.

Non-classé CMR1&2.



**Protecflam Industries**  
rue de l'Etoile du Matin  
FR- 44600 St Nazaire  
[www.protecflam.fr](http://www.protecflam.fr)  
[contact@protecflam.com](mailto:contact@protecflam.com)  
+33(0)2 40 90 10 80

# Fiche Technique

## STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

## REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en cours de validité auprès de Protecflam Industries.



**Protecflam Industries**  
rue de l'Étoile du Matin  
FR- 44600 St Nazaire  
[www.protecflam.fr](http://www.protecflam.fr)  
[contact@protecflam.com](mailto:contact@protecflam.com)  
+33(0)2 40 90 10 80